

1 = 4 est une résine anaérobie combinée associant un pouvoir d'étanchéité total et un blocage fort sur les surfaces métalliques. Contrairement aux formules traditionnelles, **1 = 4** ne contamine en aucun cas les circuits et les carters.

1 = 4 remplace les pâtes à joints, les rubans pour raccord et tubes métalliques, les freins filets, les pâtes d'étanchéité pour plans de joint et les liquides pour l'étanchéité des fixations cylindriques.

1 = 4
ETANCHE
FIXE
FREINE
JOINTOYE



MISE EN SERVICE ULTRA RAPIDE : 10 minutes.

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX HAUTES TEMPÉRATURES (150 °C en continue).

RÉSISTANCE PARFAITE AUX AGRESSIONS CHIMIQUES.

AUSSI EFFICACE sur les assemblages à jeux faibles ou importants, sa viscosité s'adaptant à l'application.

FIXATION FORTE mais reste démontable en permanence dans le temps.

AVANTAGES :

Totalement thixotropique, **1 = 4** Passe d'un état liquide à un état pâteux puis résineux pour former une étanchéité totale.

Après polymérisation complète du **1 = 4**, la pression admissible sera celle du raccord lui-même.

Mode d'emploi :

Conditionné dans un flacon accordéon de 75 ml, **1 = 4** doit être appliqué directement sur le filetage ou sur la surface à joindre.

1 = 4

315 003

Etanchéité des raccords filetés
Frein filet fort
Etanchéité plane pour « plans de joint »
Fixation cylindrique

Flacon de 75ml

Mai/17



Caractéristiques :

Viscosité : 120 000 Pa.s
Plages Temp. : - 50°C à + 150°C en continu.
Jeu maxi : 0.25 mm
Résistance maximale : 24 heures
Temps de prise sur vis M10 en acier : 30 minutes
(peut varier en fonction des températures)
Temps de prise sur vis M10 en laiton : 5 à 10 minutes
(peut varier en fonction des températures)
Durée de vie minimum non ouvert : 12 mois.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



La Technologie du XXI^e siècle

**1 = 4
(315 003)**

**ÉTANCHÉITÉ DE RACCORDS FILETÉS SUR TUYAUTERIES
SCELLEMENT DE BRIDES ET ROULEMENTS
REMPLACEMENT DE JOINTS
FREIN FILET**

PROPRIETES

- Permet l'utilisation pour de multiples applications en évitant le stockage de plusieurs produits différents.
- Joint de viscosité élevée.
- Renforce la structure des assemblages.
- Scellement instantané, ce qui permet la remise en service de la pièce traitée immédiatement.
- Elimine les torsions et la corrosion due aux contacts.
- Résistant à l'eau chaude ou froide, potable ou non, aux huiles, et aux fluides industriels.
- Utilisation à de hautes températures: +150°C en continu.
- Résistance à de hautes pressions: jusqu'à 350 bars.

MODE D'EMPLOI

- Les surfaces doivent être propres, sèches, exempt de toute graisse.
- Appliquer un ou deux cordons de produit sur l'une des surfaces et assembler normalement.

Pour des pressions allant jusqu'à 40 bars, les pièces peuvent être remises en service immédiatement.
Pour des pièces soumises à hautes pressions, allant jusqu'à 350 bars attendre 2 heures avant remise en service.

