

BLACK'ADH est un adhésif industriel à prise rapide, qui, contrairement aux produits classiques, garde une flexibilité après polymérisation.

BLACK'ADH est formulé pour résister à des températures plus élevées que les colles traditionnelles : + 100°C en continu, + 120 °C par intermittence.

BLACK'ADH, grâce à sa flexibilité unique, résiste aux vibrations. Elle est considérée comme « non cassante ».

BLACK'ADH, est totalement polyvalent : tous les métaux, les caoutchoucs, les plastiques, les matériaux, le cuir, le skaï, le verre, le plexiglass etc...

BLACK'ADH, dont la paroi intérieure est téflonnée, n'adhère pas au flacon. Combiné à l'aiguille équipant l'intérieur du capuchon, cela permet une excellente conservation de l'adhésif.



FACILE D'EMPLOI

RAPIDE ET SOUPLE

EXCELLENTE CONSERVATION

PERMET UN BON POSITIONNEMENT

TOTALEMENT NOIRE ET DONC INVISIBLE SUR LES PLASTIQUES

S'ADAPTE PARFAITEMENT A L'ACTIV ADH (GRATTER LA PELICULE BLANCHE)

BLACK'ADH

311 999

Adhésif industriel souple à prise rapide invisible sur les plastiques ou caoutchoucs noirs.

Juin/17

AUTOMOBILE

INDUSTRIE

COLLECTIVITÉS

SERVICES INTÉRIEURS

COLLÈGES, LYCÉES

Mode d'emploi :

Nettoyer les pièces à assembler.
Déposer une goutte de BLACK'ADH sur une des 2 surfaces.
Positionner. Presser.

Performances typiques de polymérisation :

Acier/acier	= 60 secondes
ABS/ABS	= 20 secondes
Caoutchouc/caoutchouc	= 60 secondes
Acier/caoutchouc	= 60 secondes

Caractéristiques :

Nature chimique : Ethyle

Aspect : noir

Viscosité : moyenne

Résistance à la traction : 280 kg/cm²

Temps de prise : 10 à 60 secondes

Durcissement total : 24 h

Plages de température admissibles :

permanente : - 50°C à + 100°C

intermittente : - 50°C à + 120°C

Durée de stockage : minimum 12 mois

Important :

Les valeurs concernant la vitesse de polymérisation sont testées à + 21°C. Les basses températures augmentent la durée de la polymérisation.



Ne convient pas pour le collage du polypropylène (PP), polyéthylène (PE) et Téflon.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL