

**BLACK'O'BLACK** est une préparation à base d'une émulsion de bitumes en hydrodispersion avec stabilisateur.

**BLACK'O'BLACK** s'applique aussi bien sur les supports bétons, bois ou métalliques. Il forme après séchage un film homogène résistant à l'eau.

**BLACK'O'BLACK** fait preuve d'une très bonne résistance du film sec aux conditions atmosphériques, aux ambiances salines, aux rayons UV, aux températures. Après séchage et durcissement complet, il assure une protection des matériaux contre l'oxydation, l'agressivité des atmosphères salines de bord de mer, et les ambiances humides.

**BLACK'O'BLACK** s'applique sur les surfaces sèches devenues perméables à l'eau telles que toitures, fibrociment ou pour entraver les remontées d'humidité : arases de fondation, enduits poreux, murs, sous-sols, murs enterrés, soubassements, etc...



**ECONOMIQUE :**

Diluable dans l'eau à froid.

**SOUPLESSE :**

Donne après séchage un revêtement souple.

**FORMULE BASE AQUEUSE :**

Sans aucun solvant.

**VERTICAL OU HORIZONTAL :**

Grâce à sa texture et à son caractère thixotrope, adhère aussi sur les surfaces horizontales que verticales.

**EXCELLENT POUVOIR COLLANT :**

Sur ciment (ne flue pas après séchage), toitures, fibrociment, béton, polystyrène expansé, liège, laine de verre, bois, métaux...

**BLACK'O'BLACK :**

Peut servir à recouvrir intérieurement (et donc en contact avec l'EAU POTABLE), des citernes, réservoirs ou bassins.

**PEINTABLE :**

Avec une peinture non solvantée de type vinylique ou acrylique de bonne qualité.

**BLACK'O'BLACK**

**Enduit plastique  
polyvalent  
en phase aqueuse  
non inflammable**

**209 025**

Avril/15

**BLACK'O'BLACK** peut être associé au ciment ou au sable/ciment, gravillon, pour la réalisation de liants d'étanchéité de masse ou de réagréage de murs délités ou d'enduits protecteurs, mastics, mortiers de colmatage, de joints, de fissures dans les bassins, murs de retenue, fosses, puisards, abreuvoirs, etc...

Sur supports insuffisamment stabilisés peut être associé avec de la fibre monofilamentaire de renfort ou sur des fissures étendues, application direct avec de la toile de polyester non tissée.



**Caractéristiques :**

Couleur : Brun noir

Pouvoir couvrant : Excellent

Temps de séchage variable en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche : de 20 mn à 3 heures.

Nettoyage du matériel : à l'eau dès la fin de l'application. Quand il est sec, avec un solvant approprié (TW12 BIO - Réf 281 005).

Températures limites d'application : + 5°C à + 45°C.

Limites température de service : - 40°C à + 90°C.

Stockage et conservation : craint le gel.

**Modes d'emploi : Préparation des surfaces :**

1/ Nettoyer soigneusement les surfaces pour éliminer les particules non adhérentes, telles que poussières de ciment, sables, gravillons, algues, lichens, etc...

Piqueter si nécessaire les surfaces.

2/ Dégraisser les endroits où les dépôts gras ou huileux afin d'éviter le risque d'entraver la pénétration et l'accrochage du produit à la surface du matériau à traiter.

**PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.**