

CIMENTEXX-FLASH est un mortier mono composant à prise rapide à base de mélange de ciments Portland, d'alumineux chargés en résines minérales. Celles-ci, au contact de l'eau, provoquent un durcissement très rapide et extrêmement résistant.

CIMENTEXX-FLASH a été spécialement conçu pour les travaux nécessitant un délai d'intervention très court et une résistance exceptionnelle.

**CIRCULATION INTENSIVE
SELON LA TEMPÉRATURE :**
de 30 mm à 1 heure.



**PRISE IMMÉDIATE
(12 à 15 mn)**

**PAS D'IMMOBILISATION
DES INSTALLATIONS.**

RÉSISTANCE EXTRÊME.

RETRAIT : TRÈS FAIBLE.

ADHÉRENCE : EXCELLENTE.

CIMENTEXX FLASH

**Mortier
à prise rapide**

**331 005 Seau 5 kg
331 025 Sac 25 kg**

NFT Mars/23

Domaines d'application :

Toutes réparations en général, autoroutes, pistes en béton, ouvrage d'art, quais de déchargement, sols industriels. Confection et rénovation de chapes, sols résistants aux huiles, kérosène, et hydrocarbures même en faible épaisseur, re-profilage d'arête, marche d'escaliers. Scellement demandant une excellente adhérence, obstruction des arrivées d'eau, travaux maritimes entre 2 marées, traitement des puisards, scellement en présence d'humidité...

Mode d'emploi :

Dans l'auge ou la bétonnière, incorporer la quantité d'eau désirée (1 litre d'eau pour 5 kg de poudre), puis ajouter **CIMENTEXX-FLASH** tout en mélangeant. Ne pas re-malaxer. Utiliser **CIMENTEXX-FLASH** immédiatement. Les supports doivent être solides, résistants et propres. Enlever toutes parties friables, non cohésives ou souillées (huiles et graisses). Dépoussiérer par brossage ou air comprimé et nettoyer à grande eau propre. Laisser ressuyer : le support doit être humide, mais exempt de film d'eau en surface.

Caractéristiques techniques:

Poudre couleur grise.
Densité produit gâché : 2.20 kg/dm³
Granulométrie : 0 à 3 mm.
Prise rapide : environ 15 mn.
Fluage : nul jusqu'à 7 cm d'épaisseur en une seule passe.

Mise en œuvre : rebouchage, scellement : Mettre en place à la truelle ou à la main en serrant à la truelle. Bourrer jusqu'à refus. Protéger, notamment par temps chaud de la dessiccation par humidification superficielle, sacs mouillés, films plastiques ou produits de cure.

Recommandations : Ne pas utiliser **CIMENTEXX-FLASH** avec d'autres liants, avec rajouts d'adjuvants ou granulats. Nettoyer l'outillage et les abords à l'eau avant séchage. Ne gâcher que la quantité nécessaire, le **CIMENTEXX-FLASH** devant être utilisé immédiatement. Doser l'eau jusqu'à consistance souhaitée. Temps de prise : 12 mn. Cette mesure garantit l'adhérence au support. Par températures faibles, on pourra gâcher **CIMENTEXX-FLASH** à l'eau chaude, ce qui aura pour effet de maintenir, voire d'accélérer le durcissement, mais également de diminuer le temps d'ouvrabilité. Températures d'emploi : de + 5°C à + 30°C. Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ou avec risque de gel dans les 24 heures.

Précautions d'emploi et de stockage : **CIMENTEXX-FLASH** n'est pas toxique. Veillez néanmoins à ce qu'il ne soit pas ingéré par des enfants. Il est recommandé de porter des gants pendant le travail. Rincer immédiatement les yeux en cas de projections.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

