

DESOXYTEXX est un composé complexe étudié pour le décapage-dérouillage (à froid ou à chaud) des fontes et aciers SANS attaque du métal lui-même. Passivant les surfaces traitées, il évite ainsi que la rouille se réinstalle rapidement après le traitement.

DESOXYTEXX forme à la surface de l'acier une fine pellicule de composé anti-corrosion pouvant servir d'accrocheur de peinture mais aussi de permettre un court stockage sans précaution spéciale.

DESOXYTEXX peut aussi être utilisé dans de nombreux cas particuliers : nettoyage des aciers inox, enlèvement du béton sur les aciers, réfection des réservoirs...



EFFICACITE RAPIDE

COUCHE PROTECTRICE

**PERMET UNE MEILLEURE
ACCROCHE DE LA PEINTURE**

DESOXYTEXX

257 005

Dérouillant, phosphatant pour
métaux

5 Litres

Juin/11

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

BATIMENT



Caractéristiques :

Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore à vert clair
Densité à 20°C : 1.15 ± 0.010
pH du produit pur : < 1

Mode d'emploi :

S'emploie pur jusqu'à une dilution de 50%.
Bien imprégner (pinceau, éponge ou pistolet) et laisser agir de 15 à 60 minutes selon l'épaisseur de la rouille à éliminer puis rincer à grande eau. Dans le cas d'une forte épaisseur de rouille, renouveler l'opération.

Pour le nettoyage des résistances : les résistances électriques composées de fils ou de plaques d'acier ou alliages spéciaux doivent être plongées de 12 à 24 heures dans du **DESOXYTEXX** coupé à 50% avec de l'eau. Rincer au jet puis sécher. Tremper les pièces dans du **DESOXYTEXX** pur jusqu'à l'élimination du béton. Rincer.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL