

FIXXIEL est un adhésif de contact, nouvelle génération, spécialement développé pour le collage contact de nombreux matériaux tels que cuir, métaux, matériaux isolants, textiles, caoutchouc, plastique, porcelaine, bois, verre, liège, le PVC rigide, carton, feutres, mousses PU ou EVA*, du contreplaqué, du béton, du ciment...

FIXXIEL est l'adhésif haute résistance permettant d'assembler des surfaces de natures différentes sans nécessiter un serrage de longue durée.

FIXXIEL permet le remplacement des clous et des vis pour la fixation de diverses installations rigides.

FIXXIEL est également très prisé par les spécialistes des travaux de menuiserie bois, PVC, et métal (brut, phosphaté ou anodisé).



FACILE D'EMPLOI.

TRÈS FORTE ADHÉRENCE.

COLLAGE FLEXIBLE :
en permanence dans le temps.

RÉSISTANT À LA CHALEUR.

PRISE INITIALE TRÈS RAPIDE ET ÉLEVÉE.
PRISE FINALE APRÈS 24 HEURES.

EXCELLENTE RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT.

FIXXIEL

306 125

Tube de 125 ml

Adhésif de contact
nouvelle génération
haute résistance
pour supports très variés.

Janvier/20

Domaines d'application :

- MENUISERIE, ÉBÉNISTERIE
- SERVICE INTÉRIEUR
- SERVICES BATIMENTS
- AUTOMOBILE
- SELLERIE AUTOMOBILE
- MERCERIE, MAROQUINERIE

Caractéristiques :

Densité : 0.82 g/cm³

Base : polychloroprène

Temps ouvert : ≤ 50 minutes
(à température ambiante 20°C)

Consistance : liquide, facilement applicable au pinceau.

Couleur : translucide à légèrement jaunâtre

Tenue à la température > 80°C

Exempt de TOLUENE

Préparation et mise en œuvre : les matériaux doivent être propres, secs, exempts de poussière et de corps gras. Appliquer un film de **FIXXIEL** régulier sur les 2 matériaux à assembler. Laisser à l'air libre le temps que le solvant s'évapore (10 à 15 mn), et que les supports encollés soient secs au toucher. Assembler et presser fortement les 2 pièces, la résistance du collage dépendant de l'intensité de la force exercée sur les pièces et non de sa durée.

Précautions : à déconseiller sur les surfaces extérieures notamment non abritées. Ne pas utiliser sur PE, PP, PVC souple, polystyrène, plexyglass...

* : Ethylène-acétate de vinyle.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.



Stockage :

Entre 15 et 25 degrés.

Ne pas stocker au frais :
Risque de cristallisation.

Durée :

Minimum 18 mois dans l'emballage d'origine.