

LUBRIVERT-MARINE est une graisse renforcée spécialement formulée pour résister aux extrêmes pressions, aux chocs répétés, aux environnements sévères et **TOTALEMENT** insoluble dans l'eau.

LUBRIVERT-MARINE est constituée d'une huile de base qui maintient ses propriétés de viscosité à des températures élevées et après un travail intensif.

La composition de **LUBRIVERT-MARINE** permet une excellente compatibilité avec les joints, élastomères, garnitures d'étanchéité, enduits, peintures...

LUBRIVERT-MARINE est particulièrement adapté pour le graissage d'organes soumis à de fortes charges et à de fortes températures.



WATER WASH OUT*
< 5% (95% reste en place)

LUBRIFICATION PROPRE

RÉVERSIBILITÉ TOTALE entre -25°C et +200°C

EXCELLENTE PROPRIÉTÉS de transfert de calories** : dissipe la chaleur loin des zones sensibles, évitant la surchauffe

EXCELLENTE RÉSISTANCE au **CISAILLEMENT**, A **L'OXYDATION** AU **VIELLISSEMENT**

TOTALEMENT HYDROFUGE

PROTÈGE CONTRE LA ROUILLE, L'USURE, L'EFFET DESTRUCTEUR DES CHOC



LUBRIVERT-MARINE

Graisse Hydrofuge tout terrain HP

280 400

Cartouche 400 grammes

Janvier 2026



Caractéristiques générales :

Type : graisse
Aspect : lisse, filant
Couleur : verte
Grade NLGI : 2

Nature de l'épaississant : lithium complexe

Caractéristiques de l'huile de base :

Nature : minérale

Viscosité à 40°C (NF T 60 100) : 290-320 Cst
Point d'écoulement (NF T 60 105) : < -6°C

Caractéristiques de la graisse :

Densité à 20°C (NF T 06 007) : 0,89-0,91
Pénétrabilité 60 coups (NF T 60 132) : 265-295
Perte aux 100.000 coups (NF T 60 132) : 50
Point de goutte (NF T 60 102) : 270°C

Caractéristiques de performance :

Plage d'utilisation : -25°C / +200°C
Charge de soudure : 320kg
Test 4 billes anti-usure (1h-40kg) : 0,52mm

CONDITIONS DE STOCKAGE

En emballage d'origine fermé
Température de stockage : -5°C à +45°C
DLU : 24 mois

*TEST ASTM D1264 : moins de **5%** de LUBRIVERT-MARINE est perdue lorsqu'elle est exposée au lavage haute pression, immersion, pluie forte.

**LUBRIVERT-MARINE répartit la chaleur, augmentant ainsi la durée de vie des pièces.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL