

Le **NOIR-RETRACT** est un manchon flexible à double paroi : une paroi extérieure en polyoléfine irradiée assurant une isolation parfaite et une paroi intérieure en polyamide résineux garantissant une étanchéité totale.

Le **NOIR-RETRACT** est un manchon à double paroi flexible de seconde génération totalement sécable (peut se fendre sur sa longueur). Parfait pour encapsuler sans démonter.

Le **NOIR-RETRACT** résiste aux hydrocarbures, liquides hydrauliques, huiles diverses.

Le taux de retrait du **NOIR-RETRACT** est de 3/1 : il évite le recours à de trop nombreux diamètres et facilite la reconnaissance de ces différents diamètres.



Applications

Eclairage et câblage des camions.
Service électrique dans l'automobile.
Réparation d'outils à moteur.
Equipped électronique.
Réparation des faisceaux de fils.
Installation d'appareils.
Connexion de fils en milieu humide.
Pompes immergées.
Arrosage automatique.

Mode d'emploi

Le **NOIR-RETRACT** se rétreint au moyen d'une flamme, d'un pistolet thermique ou de tout autre source de chaleur.

Conditionnement

- Ø 3, 6, 9, 12, 19, 24, 40 en barre de 1,22 M noire.
- Sachet de 100 morceaux de 75 mm par diamètre.

RÉSISTE AUX HYDROCARBURES

RÉSISTANCE EXTRÊME À LA RUPTURE : 10 TONNES PAR DM²

SE RÉTREINT AU DESSUS DE 120°C

ACCEPTE DES MONTÉES EN TEMPÉRATURE JUSQU'À + DE 400 °C

NOIR RETRACT

**Manchon à double paroi
à mémoire vive
Barre de 1.22 M
Manchon de 75 mm**

621

Avril/11-Sept/22

Caractéristiques Techniques

Couleur : noir

Température de rétreint : + 120°C
Coefficient de rétreint diamétral : 3/1
Coefficient de rétreint longitudinal : + 5% à - 15%
Allongement à la rupture : supérieure à 200 %
Flexibilité à basse température (-55°C x 4 h) :
aucune craquelure
Vieillessement en température (168 h à + 136°C) :
aucune détérioration
Rigidité diélectrique : 11 800 volts par mm par mn
Absorption d'eau : inférieure à 1%
Résistance aux fluides : excellente
Résistance à la flamme : auto extinguable

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.



NOIR-RETRACT – 621

Manchon à double paroi à

mémoire vive

Barre de 1.22 M

Longueur de 75 mm

Caractéristiques dimensionnelles

R	D	(d)	Epaisseur après rétreint de la double paroi
621 031	3	1	0.5
621 062	6	2	0.5
621 093	9	3	0.6
621 124	12	4	0.7
621 196	19	6	0.8
621 248	24	8	1
621 401	39	13	1

Conformes aux normes

UL 224

RoHS

SAE

AMS

DTL 23053/4