

POXYCUIVRE ALIMENTAIRE est un bâtonnet époxy bi-composants sans solvant, destiné à la réparation des fuites sur tout type de support.

POXYCUIVRE ALIMENTAIRE a été plus particulièrement mis au point pour intervenir sur les réseaux d'eau potable.

Aucun mélange n'est nécessaire, il est prêt à l'emploi. Il est usinable après 30 minutes et supporte des variations de températures jusqu'à + 120° C en continu.



AGRÉÉ ALIMENTAIRE :
parfait pour la mise en contact avec l'eau dans les réseaux d'eau potable.

Agrément alimentaire: N° MA 3156/P (UK) INTERTEK TESTING and CERTIFICATION.

Adhère sur tout type de support sauf les PE et les PP.

Insensible aux UV et à l'ozone. Ne se rétracte pas après durcissement.

Conservation à température ambiante : minimum 24 mois.

POXYCUIVRE ALIMENTAIRE

307 002

**Soudure à froid époxy pour
la réparation des tuyaux
quelque soit le support.**

Août/11

Régie des Eaux.

Entreprises distributrices d'Eau.

Plombiers.

Caractéristiques techniques :

Temps de travail : 3 minutes à 20°C

Dureté shore D : 80

Résistance à la pression : dépendante du diamètre de la fissure et de l'épaisseur de **POXYCUIVRE** polymérisé. Associé à la

B.R.U, on monte jusqu'à 35 Bar (voir Fiche Technique B.R.U - référence 334 001).

Résistance électrique : 30 000 Méga OHMS.

Résistance chimique : hydrocarbures, acides dilués, alcools, esters, ketones ...

Mode d'emploi :

Les supports doivent être exempts de poussière, de rouille, de graisse, d'huile, et secs.

Couper la quantité. Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Appliquer sur le support à réparer dans les 2 minutes après le mélange.

A cet instant, le mélange n'a pas l'air d'avoir une grande force d'adhésion. Pressez-le dans la fissure ou dans le trou à remplir et enlever l'excès à l'aide d'un couteau de préférence mouillé.

Pour obtenir une apparence lisse, passer la surface avec un chiffon humide avant le durcissement. Au bout de 5 à 10 minutes, le durcissement et le pouvoir d'adhésion s'effectuent. A partir de 30 minutes, le produit pourra être poncé, taraudé, percé ou scié. Au bout d'une heure, sa polymérisation est complète et le produit est inerte.
(Remise en route du circuit d'eau potable).

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL

