

PRO GLASS est un adhésif industriel de qualité supérieure, doté d'un tack puissant et immédiat afin de coller les pare-brise avec une grande facilité, en toute sécurité.

PRO GLASS, grâce à ce tack, empêche la vitre de s'affaisser pendant le montage, même si l'opération se déroule verticalement.

TOUT VÉHICULE, réparé avec **PRO GLASS**, peut rouler dès 1 heure après l'intervention, et ce, en toute sécurité. Son encollage restera intact en cas de choc, même frontal, permettant un fonctionnement optimal des airbags et prétensionneurs.



PAS BESOIN DE SANGLER

Pas besoin de primaire, il est intégré dans **PRO GLASS**

**HOMOLOGATION FMV SS 212
CRASH – TEST CERTIFIÉ
1H (double airbags)**

CONSERVATION TRES LONGUE

NE COLLE PAS AUX MAINS

SANS SOLVANT

HAUTE RÉSISTANCE AU FLUAGE

**ADHERE SUR L'EAU : parfait pour
colmater un joint qui fuit**



PRO GLASS

**Adhésif industriel
pour pare-brise,
lunette arrière...**

337 001

Cartouche de 290 ml

Avril 2024

**MÉTIERS DE
L'AUTOMOBILE**

**GARAGE INTERNES
DANS LES
COLLECTIVITÉS**

**AGRICULTURE ET
CONCESSIONS
AGRICOLES**

**TRANSPORTS / TP /
CARRIERES**

Mode d'emploi :

Dégraisser impérativement les surfaces.

Prendre une cartouche,
enlever complètement l'opercule au fond
de la cartouche puis percer l'orifice
avec un objet pointu.

Prendre une buse et la couper en V pour faire
un joint triangulaire d'une épaisseur
de 10 à 14 mm.

Poser **PRO GLASS** sur la tôle ou l'ancien joint.
Après la pose, le pare-brise se maintient sans CALE
ni SANGLE.

Le véhicule sera libérable après 1 heure à environ 23 degrés.

Caractéristiques :

Couleur : noir

Dureté : 60-65 SHORES A

Allongement > 350%

Température idéale d'application : de +5 à +40°C

Résistance à la température : de -40 à +100°C

Résistance à la traction > 3.9 N/mm²

Résistance au déchirement : 26 N/mm²

Résiste **PARFAITEMENT** aux UV

Conforme aux conditions nécessaires lors d'un impact frontal EURO-NCAP
(Programme européen d'évaluation des voitures neuves)

PRODUIT RESERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

PRO GLASS

337 001

Comparaisons entre PRO GLASS et une colle polyuréthane

	POLYURÉTHANE	PRO GLASS
Préparation	Primaire et attente de 15 à 20 min de séchage	PRIMAIRE INTEGRÉ
Nettoyage	Difficile sur carrosserie et mains	Nettoyage plus facile
Adhérence	Surfaces sèches	Surfaces sèches et mouillées
Quantité nécessaire	Hauteur de joint 22 mm	13 mm
Résistance	12 à 14 kg/cm ²	Plus de 25 kg/cm ²
Conservation ouverte	3 à 6 jours	6 à 9 mois
Conservation fermée	DLU 9 mois maxi	Aucune DLU (mini 24 mois)
Santé utilisateurs	Contient solvants et isocyanates cancérigènes	100% sans solvant ni isocyanate

