

STAR BLACK est un bi-composant à vocation exclusivement industrielle, spécialement mis au point pour le collage de tous les supports semblables et dissemblables dans des temps très courts.

En effet, **STAR BLACK** peut être manipulé, usiné, peint dès 15 minutes après son application. Il permet donc une réparation ultra rapide sur tout type de support : aluminiums, alliages de fer, zinc, tôles galvanisées, fibres de verre, plastiques rigides ou légèrement flexibles, caoutchouc, céramique, verre, bois, pierre...

STAR BLACK fait preuve d'une bonne résistance aux hydrocarbures, huiles, liquides divers et agressions chimiques.



APPLICATION SIMPLE

PAS DE RÉTRÉCISSEMENT

USINAGE FACILE

BON ALLONGEMENT

**COLLAGE DE HAUTE
RÉSISTANCE**

RÉSISTE À L'IMPACT

**NE SE DÉSAGRÈGE PAS EN
TREMPAGE**

ISOLANT ÉLECTRIQUE

**PEUT ÊTRE PEINT AVEC TOUT
TYPE DE PEINTURE**

TRANSPORTEURS

GARAGES - CARROSSIERS

TRAVAUX PUBLICS

SERVICES ENTRETIEN USINES

**SERVICES TECHNIQUES
COLLECTIVITÉS**

**SAV MOTOS,
MOTOCULTURE, HIFI,
ELECTROMÉNAGER**

**CLINIQUES
SCE BIOMEDICAL DANS LES
HOPITAUX**

AGRICULTEURS

STAR BLACK

321 051

**Adhésif
Bi-composant
surpuissant.**

50ml

Janvier 14 / Mai 2024

Mode d'emploi :

Nettoyer, dégraisser, les pièces à coller.
Si la surface est trop lisse, ne pas hésiter à
abriter les surfaces.

Déposer **STAR** sur une surface et assembler
avec soin.

Maintenir pendant environ 1 minute.
Ne fonctionne pas sur le PE et le PP.

Caractéristiques techniques :

Temps de prise : 5 mn

Temps de finition : 15 mn à température ambiante

Temps de durcissement : 3 heures

Dureté : 85 shore A

Jeu maximum : 4 mm

Allongement : 12 %

Température : - 55° à + 120° C

Délai de péremption : 12 mois

Résistance à la traction ATSM D638 : 30 500 kg/dm²

Résistance au cisaillement ATSM D1002 : 30 500 kg/dm²

Pour les polyéthylènes (PE) ou polypropylènes (PP), utiliser le système
Soudoplast (975 001).

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

