

TEX-JOINT est une pâte à joint et de collage facile à appliquer spécialement mise au point pour intervenir en toute sécurité sur des pièces ou des installations soumises à de hautes températures.

Son allongement extrême lui permet de jointoyer des pièces soumises à de fortes vibrations, chocs ou variations de température.

TEX-JOINT adhère aussi sur supports humides et l'on peut donc jointoyer ou coller en présence d'eau ou de forte humidité.

TEX-JOINT est utilisable en toute position avec facilité et ne sèche pas entre deux applications.

TEX-JOINT fait preuve d'une permanence dans le temps de ses propriétés mécaniques.



FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
grâce à sa poignée.

TOUTES POSITIONS.

ALLONGEMENT : 400 %

- 60°C à + 300°C en continu.

ADHÈRE sur tout support sec ou humide.

EXCELLENTE résistance au feu, chaleur, gaz chauds.

RÉSISTANCE CHIMIQUE :
huiles, fluides de transmission, lubrifiants, eau, vapeur, carburants gazole...

TEX-JOINT
POIGNEE

318 200

Avril/11

Domaines d'application :

Joint entre éléments soumis à des températures élevées.

Joints de carters moteurs, pompes à eau...

Joints d'étanchéité de fours.
Collage de matériaux soumis à des vibrations et à hautes températures.

Préparation des supports :
Ceux-ci doivent être propres, dégraissés et exempts de parties friables.

Nettoyage du matériel :
Frais au white spirit ou avec FRIZZ (129 001) quand le joint est sec



Mode d'emploi

- 1/ Ôter la petite patte blanche s'appuyant sur la partie noire (charnière du levier de pression).
- 2/ Faire pivoter l'embout blanc de 1/4 de tour vers la droite de façon à ce que les petites parties surélevées de la base de l'embout blanc viennent se positionner en-dessous du levier noir.
- 3/ Presser le levier contre la paroi de la cartouche et le produit va s'extraire automatiquement.
- 4/ Après utilisation, laisser le produit dépasser de l'embout de 7 à 8 mm, et faire pivoter l'embout blanc de 1/4 de tour vers la gauche cette fois-ci afin que le produit ne sèche que dans l'embout blanc et non dans la cartouche.
- 5/ A la prochaine utilisation, il suffira d'ôter la carotte sèche de l'embout et de procéder à nouveau aux étapes précédentes.

Caractéristiques techniques :

Dureté : 30 shore A Couleur : noire

Allongement avant rupture :
400 % ISO 37

Durée de vie : = 12 mois

Températures : - 60°C à + 300°C

Résiste aux agressions salines.

Temps de lissage : 5 min. 23 °C

Réticulation : 2 mm/24H 23°C

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL